

## Karaman Ham Maden Yatakları

Madenin		Köy	Tenör		
Cinsi	İlçe	Mevkii	Kalite	Rezerv	Diğer Bilgiler
<b>Alüminyum</b>	Ayrancı	Gerdekkirse	SiO <sub>2</sub> :%2,2 Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> :%31 TiO <sub>2</sub> :%3,4	1.000.000 t. Muhtemel 2.000.000 t.	Cevher minerali diasporit olup, saha terkedilmiştir. Refrakter ve abrasif olarak kullanılabilir.
<b>Demir</b>	Ermenek	Kazancı Sarıvadi			Demir cevherleşmesinin yanı sıra kromit ve titan da görülür .
<b>Demir</b>	Ermenek	Kazancı	Fe:%3-50	Görünür 60.000 t.	Cevher mineralleri limonit ve hematittir. Eski yıllarda üretim yapılmıştır.
<b>Kurşun-Çinko</b>	Ermenek	Göktepe Mevliat mezar	Pb: %3,85 Cd: %0,01		Cevherleşme zayıf zonlarda yerleşmiş galenit ve sfalerittir.
<b>Barit</b>	Merkez	Ağaçobaköyü	BaO: %62	Zuhur	Yetersiz etüt
<b>Bentonit Kaolen</b>	Ermenek	Esentepe Köyü Kasımoğlu mev.			Yetersiz etüt
<b>Manyezit</b>	Kazımkarabekir	Sodur (Sinci) Deveyatağı Kızılkırtepe Gökyataktepe	MgO: %46,6 SiO <sub>2</sub> : %1,68 CaO: %1,35	Muhtemel 3.480.000 t. Görünür 197.500 t.	Serpantinleşmiş peridotitler içinde filoniyel tipi bir cevherleşme
<b>Manyezit</b>	Kazımkarabekir	Erentepe (Sodur)	MgO: %46,6 SiO <sub>2</sub> : %1,68 CaO: %1,35	Muhtemel4.640.000 t. Görünür 316.700 t.	Benzer özellikte